

Ficha Técnica

HIPERMASSA

CHAPISCO ROLADO

.HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO

É uma argamassa industrializada, de altíssima qualidade, em cuja fabricação são utilizadas matérias primas selecionadas, pronta para uso, bastando apenas adicionar água.

1- PROPRIEDADES:

- A HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO é uma mistura homogênea de cimento, agregados minerais com granulometria controlada e aditivos químicos especiais não tóxicos.

É indicada para a execução de camadas de ancoragem para emboço e reboco, por proporcionar grande aderência entre bases de baixa absorção e as argamassas de revestimentos em alvenarias e tetos.

Recomendada tanto para ambientes internos como externos.

2- APLICAÇÃO:

- A HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO deve ser aplicada sempre sobre superfície limpa, isenta de poeira, graxa, tinta ou qualquer outra substância que impeça a aderência do chapisco sobre o substrato.

- Na alvenaria, que deve ter sido realizada há mais de 14 dias, preencha as juntas de assentamento e caso a temperatura esteja superior a 27°C recomenda-se aspergir água com uma trincha ou mangueira, tomando-se o cuidado para não saturar a superfície.

- No concreto, que deve ter sido realizado há mais de 28 dias, é necessária a completa remoção de desmoldantes da superfície da base e tratamento de ferragens expostas, sendo que a base deve apresentar superfície porosa e áspera,

- Utilize rolo de textura alta. Umedeça o rolo antes da aplicação. Carregue o rolo com argamassa e retire o excesso.

- Aplique a argamassa sobre a base, de baixo para cima, com movimentos de vai e vem, cobrindo uniformemente a base,

- O acabamento deve ser rugoso e com a espessura mínima de 03 mm em áreas externas.

- Em aplicações externas ou sujeita a sol e ventos, umedeça o chapiscado aproximadamente após uma hora da aplicação

3- IMPORTANTE:

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 7°C ou superiores a 38° C.

- Não deve receber adição de cimento ou agregados.

- Não aplicar em base encharcada de água.

- Não utilizar na preparação de concretos.

- Proteja peças de alumínio, pois podem manchar, se atingidas pelo chapisco durante a aplicação.

4-PREPARO DO PRODUTO:

- Verifique se você está com todas as suas ferramentas de trabalho.
- Não se esqueça de utilizar os EPI's indicados (óculos e luvas), para sua proteção.
- Utilize recipiente limpo, protegido do sol, vento e ou chuva, adicione 4,0 l, + ou - 0,5 l de água limpa e adicione lentamente o conteúdo de um saco (20 kg) de HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO, misturando até a adição total, continuando a misturar até obter uma massa homogênea.
- É recomendado a utilização de misturadores mecânicos (máquina de furar de baixa velocidade e haste) para obter uma mistura mais homogênea e em menor tempo.

5-TEMPO DE UTILIZAÇÃO:

- O tempo máximo para utilização da HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO é de 2:00 horas, a partir do início da mistura.

6- APRESENTAÇÃO:

- Sacos valvulados em plástico reforçado, com 20 kg. de produto.

7- VALIDADE:

- 12 meses da data de fabricação impressa na embalagem.

8- ESTOCAGEM:

- Os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, arejados e secos, sobre estrados, em pilhas de até 15 sacos de altura, afastados de paredes.

9- RENDIMENTO:

A HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO, rende em média 1,5 A 2,0 kg/m², variando em função do método de aplicação.

10- COMPOSIÇÃO:

- Cimento portland cinza, areia quartzosa com granulometria controlada, cargas minerais, polímeros e aditivos químicos não tóxicos.

FAB	FABRICADO POR
1	Itaci indústria e Com. de Argamassa Ltda - Rua Amalia Strapasson de Sousa, 403 Colombo - PR - CNPJ: 10.805.816/0001-45 / Tel:+ 55 41 3556-1499
2	Maxmassa Indústria e Com. de Argamassa Ltda - Rodovia Dr. Edmir Vianna Moura, 5400 - Caçapava - SP - CNPJ 04.997.769/0001-87
3	Hipermassa Indústria e Com. de Argamassa Ltda - Centro Industrial Avançado S/N lote 38 - sítio a margem da BR 304 - Macaíba - RN - CNPJ: 18.546.109/0002-75
4	Hipermassa Indústria e Com de Argamassa Ltda - ME - Estrada Municipal Lagoa da Prata, S/N - Km 18,3 - Arcos - MG - CNPJ: 18.546.109/0003-56

INFORMAÇÕES GERAIS: 0800 777 9744

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e de animais;

-Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPI's necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas;

- Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora;

- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro d Toxicológica ou um médico. Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ(Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.hipermassa.com.br

www.hipermassa.com.br