

## Ficha Técnica

# REJUNTE FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL

**PRODUTO DE USO GERAL (INTERNO E EXTERNO)**

- Textura super fina
- Tipo AR-II
- Juntas de 2 a 10mm

### **HIPERMASSA REJUNTE FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL**

É um rejunte em pó, disponível em diversas cores, destinado ao preenchimento de juntas de dilatação deixadas no assentamento de pisos cerâmicos, azulejos e pastilhas.

### **INDICAÇÃO:**

-Para rejuntamento de revestimentos de porcelanatos, cerâmicas esmaltadas, não esmaltadas, pedras naturais e pastilhas, em pisos, paredes e fachadas, para juntas de 2mm a 10mm.

### **NÃO USAR:**

-Em piscinas. Como juntas de dilatação, movimentação ou estruturais. Em superfícies sujeitas a altas temperaturas (churrasqueiras, saunas, fornos e etc). Em pisos sujeitos a ácidos e produtos químicos.

### **1- PREPARO:**

-Para cada 1Kg de rejunte Hipermassa adicionar água potável aos poucos até 200ml +-50ml, misture até obter uma mistura pastosa e homogênea, aguarde 15 minutos, misture novamente e aplique o produto.

### **2- APLICAÇÃO:**

-Raspe o fundo das juntas e remova a poeira e as impurezas da superfície antes de rejuntar. Os resíduos de sujeira ou argamassas criam manchas no rejuntamento, caso não tenham sido removidos.  
-Somente juntas com até 3mm de largura devem ser molhadas com água potável antes da aplicação.  
-Aplique o rejuntamento Hipermassa com rodo de borracha ou desempenadeira emborrachada, procurando pressionar o rejunte para dentro das juntas.  
-Após a aplicação aguarde 30 minutos, limpe o excesso com esponja úmida preservando as juntas.  
-Em dias com temperatura ambiente acima de 30°C ou quando a superfície rejuntada estiver exposta ao vento ou ao sol, molhe o material 60 minutos após a aplicação.

## IMPORTANTE:

- Molhe as juntas com uma brocha 24 horas após a aplicação para melhor aderência, só lave após 3 dias.
- Em áreas externas proteja o rejuntamento recém aplicado ao sol, vento ou chuva por 24 horas.
- Nunca use ácido ou solventes concentrados para fazer limpeza.
- Utilizar equipamentos de proteção como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão, se houver ressecamento aplicar creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

## 3- ESTOCAGEM E VALIDADE:

- Estocar em local apropriado, seco, protegido da umidade, chuva, sol ou calor, sobre estrados, em pilhas de no máximo 1,50m de altura.
- O seu prazo de validade é de 18 meses após a data de fabricação contida na embalagem, desde que observadas as instruções de estocagem acima.

## 4- COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

- Cimento cinza e ou branco, agregados minerais superfinos, com granulometria controlada, pigmentos inorgânicos, aditivos especiais atóxicos, que conferem acabamento extra fino, impermeabilidade, resistência mecânica e flexibilidade.

Rejunte Flexível Tipo AR-II  
conforme NBR 14992/03 – ABNT.

### TABELA DE CONSUMO

Tamanho da cerâmica (mm)	Largura da junta (mm)					
	2mm	4mm	5mm	7mm	8mm	10mm
115 x 115 x 10	0,609	1,217	1,522	2,130	2,435	3,043
150 x 150 x 8	0,373	0,747	0,933	1,307	1,493	1,867
200 x 200 x 8	0,280	0,560	0,700	0,980	1,120	1,400
200 x 200 x 10	0,350	0,700	0,875	1,225	1,400	1,750
200 x 300 x 8	0,233	0,467	0,583	0,817	0,933	1,167
200 x 300 x 10	0,292	0,583	0,729	1,021	1,167	1,458
330 x 330 x 8	0,170	0,339	0,424	0,594	0,679	0,848
330 x 330 x 10	0,212	0,424	0,530	0,742	0,848	1,061
450 x 450 x 8	0,124	0,249	0,311	0,436	0,498	0,622
450 x 450 x 10	0,156	0,311	0,389	0,544	0,622	0,778

#### OBSERVAÇÕES:

A aplicação, uso e o processamento dos produtos estão fora de nosso controle e são, portanto de inteira responsabilidade do cliente. Caso ocorra alguma reclamação por algum dano, que seja nossa responsabilidade comprovadamente, a indenização estará limitada ao valor da mercadoria fornecida e usada pelo cliente. Garantimos, naturalmente a qualidade de nossos produtos dentro dos limites das nossas condições de venda e entrega.

FAB	FABRICADO POR
1	Itaci indústria e Com. de Argamassa Ltda - Rua Amalia Strapasson de Sousa, 403 Colombo - PR - CNPJ: 10.805.816/0001-45 / Tel:+ 55 41 3556-1499
2	Maxmassa Indústria e Com. de Argamassa Ltda - Rodovia Dr. Edmir Vianna Moura, 5400 - Caçapava - SP - CNPJ 04.997.769/0001-87
3	Hipermassa Indústria e Com. de Argamassa Ltda - Centro Industrial Avançado S/N lote 38 - sítio a margem da BR 304 - Macaíba - RN - CNPJ: 18.546.109/0002-75
4	Hipermassa Indústria e Com de Argamassa Ltda - ME - Estrada Municipal Lagoa da Prata, S/N - Km 18,3 - Arcos - MG - CNPJ: 18.546.109/0003-56

INFORMAÇÕES GERAIS: 0800 777 9744

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e de animais;  
 -Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPI's necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas;  
 - Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora;  
 - Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro d Toxicológica ou um médico. Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ(Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em [www.hipermassa.com.br](http://www.hipermassa.com.br)

[www.hipermassa.com.br](http://www.hipermassa.com.br)